

HechtPrimer S

HPS 673





Oplosmiddelvrije, lichtgrijze, met kwartsand gemodificeerde speciale voorstrijk op polymeerdispersiebasis voor het vervaardigen van hechtbruggen op dichte, gladde en niet zuigende ondergronden bij navolgende egalisatie- en legwerkzaamheden. Bijzonder geschikt voor het betegelen op bestaande keramische afwerkingen. Als hechtprimer op hout en gietasfaltdekvloeren en op oude, vastzittende lijmresten, verf alsook PVC-vloerbedekking.

- DGNB: Hoogste kwaliteitsniveau 4, regel 8 (Conform DGNB criterium „ENV1.2 risico's voor het lokale milieu“ versie 2018)
- Gezond leven: Aanbevolen door het Sentinel Haus Institut
- Binnen en buiten, wand en vloer
- Water- en oplosmiddelvrij
- Zeer zuinig
- Droogtijd: 1 - 2 uur
- Geschikt voor wand- en vloerverwarming
- Goedgekeurd in het systeem voor toepassingen in de scheepsbouw
- GISCODE D1

Verbruik:

Ca. 150 g / m² afhankelijk van de ondergrond.



Item nummer	Verpakking	Container/pallet	Pallet gewicht
7767331	Blik 1 kg	270	270 kg
7767303	Emmer 3 kg	147	441 kg
7767305	Emmer 5 kg	80	400 kg
7767310	Emmer 10 kg	64	640 kg

Toepassingsgebieden	Als voorbereiding van dichte, gladde ondergronden met gesloten poriën, om de hechting van egalisatiemassa's en tegellijmen te waarborgen. Bovendien verhindert Sopro HechtPrimer S ongewilde chemische reacties tussen oude organische PVC-, tapijt-, parket- of lijmrresten en hydraulisch uitgeharde egalisatiemassa's en lijmen. Als voorbehandeling op houten bouwmaterialen verhindert Sopro HechtPrimer S het opzwellen van de ondergrond. Door het aanbrengen van Sopro HechtPrimer S wordt een stroef oppervlak vervaardigd. Niet voor toepassing onder water.
Voorbereiding van de ondergrond	De ondergronden dienen vast, draagkrachtig, buigvast, goed droog, schoon, alsook vrij van vuil, olie, was, stof en losse bestanddelen te zijn. Alle geldende normen, regels, richtlijnen en technieken zijn van toepassing.
Verwerking	Voor gebruik omroeren en door middel van een kwast, roller of spatel dun en gelijkmatig aanbrengen. Slechts zoveel materiaal aanbrengen, dat er geen putvorming ontstaat. Na volledige droging kan verder gewerkt worden. Sopro HechtPrimer S dient onverdund gebruikt te worden. Opmerking: Niet voor gebruik onder water!
Geschikte ondergronden	Gladde en niet zuigende ondergronden, zoals bijv. oude afwerkingen van keramische tegels, terrazzo, beton- en natuursteen, niet gezande gietasfaltdekvloeren alsook asfaltplaten, magnesiumdekvloeren, niet zuigend beton; houden ondergronden, bijv. spaanplaten en geschuurd parket. Oude vastzittende hard-PVC- en linoleumafwerkingen, betonverzegeling- en dekvloerlakken, oude lijmrresten van PVC en tapijtvloeren of parket.
Opmerking	Niet voor gebruik onder water!
Opslag	Ca. 12 maanden (droge, ongeopende originele verpakking, vorstvrij).
Verwerkingstemperatuur	Vanaf +5 °C verwerkbaar.
Gereedschap	Lamsvachtroller, schuimroller, spatel, kwast.
Reiniging van het gereedschap	Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Resultaten van testen	Ga uit van +23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid; hogere waarden verkorten deze tijden, lagere verlengen ze.
Testcertificaten	BG-Verkeer: Toelating voor de scheepsbouw als systeemcomponent met FKM XL 444 en FEP (wand en vloer). BG Verkeer: Toelating voor de scheepsbouw als systeemcomponent met FAS 551, FKM XL 444 en TF+ (vloer). BG-Verkeer: Toelating voor de scheepsbouw als systeemcomponent met No.1 Silver 403 en DF X (wand en vloer).
Licentie	EMICODE conform GEV: EC1 ^{PLUS} R zeer emissiearm ^{PLUS}
BG-Vervoer	Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 2.1 (wand), MED-toelatings-nr. 118222-02, USCG-toelatings-nr. 164.112/EC0736/118222-02. Hoeveelheid bij nat aanbrengen Sopro HPS 673: max 330 g/m². Andere componenten in Sopro Systeem 2.1: Sopro FKM XL 444, fijnsteengoedtegels (dikte 5 mm) Sopro FEP. Voegen ≤ 4 mm. Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 3.1 (vloer) MED-toelatingsnr. 124096-02, USCG-toelatings-nr. 164.117/EC0736/124096-02. Hoeveelheid bij nat aanbrengen Sopro HPS 673: max 330 g/m². Andere componenten in Sopro Systeem 3.1: Sopro FKM XL 444, fijnsteengoedtegels (dikte 5 mm) Sopro FEP. Voegen ≤ 4 mm. Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 3.9 (vloer) MED-toelatingsnr. 124125-01, USCG-toelatings-nr. 164.117/EC0736/124125-01. Hoeveelheid bij nat aanbrengen Sopro HPS 673: max 330 g/m². Andere componenten in Sopro Systeem 3.9: Sopro FKM XL 444, Sopro FAS 551, fijnsteengoedtegels (minimaal formaat 145 mm, dikte 8 mm) SoproTF+. Voegen ≤ 6 mm. Totale dikte ca. 25 mm.

Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 2.11 (Dekofurniere), MED-toelatings-nr. 118521-00, USCG toelatings-nr. 164.112/EC0736/118521-00. Hoeveelheid bij nat aanbrengen HechtPrimer S: max. 400 g/m². Andere componenten in Sopro Systeem 2.11: No. 1 Silver 403, fijnsteengoedtegels (ca. 7,5mm) en DF X voegen <10 mm. Totale dikte: ca. 11 mm.

Toelating voor de scheepsbouw in Sopro Systeem 3.16 (vloerafwerkingsmaterialen), MED-toelatings-nr. 124176-00, USCG toelatings-nr. 164.117/EC0736/124176-00. Hoeveelheid bij nat aanbrengen HechtPrimer S: max. 400 g/m². Andere componenten in Sopro Systeem 3.16: No. 1 Silver 403, fijnsteengoedtegels (ca. 7,5 mm) en DF X voegen <10 mm. Totale dikte: ca. 11 mm.

Product-kleur

Lichtgrijs

Veiligheidsinstructies

Etikettering conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) niet van toepassing.
 EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan allergische reacties veroorzaken.
 EUH208 Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol- 3-on en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on in een verhouding van 3 : 1. Kan allergische reacties veroorzaken.
 EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
 P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
 P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 Waterverontreiniging klasse: WGK 1: Licht gevaarlijk voor water
 GISCODE: D1

Nederland

Verkoop Sopro Nederland BV

Kruyderlaan 21a

NL-3431 BM Nieuwegein

Telefoon +31 (0) 3060 50214

E-mail info@soprobv.nl

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaringen zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijk proeven te nemen. De meest actuele versie van deze productinformatie vindt u op: www.soprobv.nl.