

FIXIT Plus

Universeel, blijvend elastisch hybride afdichtmiddel. Vrij van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen.

- Duurzaam en blijvend elastisch
- Universele lijm en afdichtmiddel, voor bouw en industriële toepassingen binnenshuis. Gekleurde afdichtmiddelen kunnen ook buitenshuis worden gebruikt
- Overschilderbaar met lak en vernis op waterbasis
- Snelhardend. Zelf bij gebruik in natte omstandigheden
- Krimpt niet
- Gekleurde afdichtmiddelen zijn bestand tegen UV-straling, weersinvloeden, vocht en schimmel
- Uitstekende hechting op diverse ondergronden, zelfs op vochtige oppervlakken
- Bijna geurloos.
- Niet-corrosief op metalen
- Hoge mechanische sterkte en E-module
- Absorbeert akoestische en mechanische trillingen
- Bladdert niet; kan na volledige uitharding direct worden geschuurd

Met EMICODE certificering



Inhoud	290 ml
Chemische basis	MS-polymeer
Min./max. verwerkingstemperatuur	5 tot 40 °C
Min./max. temperatuurbestendigheid	-40 tot 90 °C
Min. rek bij breuk	350 %
Min. huidvormingstijd	10 min
Voorwaarde huidvormingstijd	bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid
Overschilderbaar	Ja
Coatingverdraagzaamheid	Ja

Kleur	Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden	Art.nr.	VE
Grijs	2,5 mm/d/23 °C en 50% relatieve vochtigheid	0892 215 240	1/24
Wit	2,5 mm/d/20 °C en 50% relatieve vochtigheid	0892 215 242	1/24
Zwart	2,5 mm/d/23 °C en 50% relatieve vochtigheid	0892 215 244	1/24

Details/Applicatie/Toepassing

Voor het binnenshuis afdichten van verbindingen tussen bouwelementen; gekleurde afdichtmiddelen zijn ook geschikt voor gebruik buitenshuis. Voor het afdichten van flexibele verbindingen in de automobiellindustrie en scheepsbouw. Goede hechting zonder primer op materialen zoals hout, steen, beton, glas, harde kunststof, gips, metaal, piepschuim, keramiek etc.

Handleiding

Het afstrijken moet zijn gebeurd voordat de lijm een huid vormt. Niet-uitgehard materiaal kan worden verwijderd met Kleeft + Dicht verwijderaar. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. De MS40 hybride afdichtmassa is overschillig zodra de huid is gevormd, hoewel vooraf de verdraagzaamheid van de lak moet worden getest.

Bewijs van prestaties



Opmerking

Niet geschikt voor onderwatertoepassingen. Als geen primer wordt gebruikt, raden we aan een hechttest uit te voeren. Dit product niet in contact brengen met laksystemen op basis van alkydhars. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, siliconenrubber, polystyreen en kunststoffen met weekmakers. Een te dikke laag vernis kan scheuren veroorzaken.