



SNELDROGENDE PRIMER

Kenmerkende producteigenschappen

- Voor gladde en gesloten ondergronden.
- Ondergrond voorbereiding voor onder egalisatie- en gietdekvloermortels.
- Verbeterd de hechting.
- Binnen en buiten.

Toepassingen

Hechtingsbevorderende primer voor gebruik onder egalisatie- en gietdekvloermortels. Binnen en buiten toepasbaar op gladde en gesloten ondergronden. Wordt onverdund aangebracht met roller of kwast.

Geschikte ondergronden

- Anhydriet
- Coating
- Tegelwerk
- Beton
- Epoxy coating

Alternatieve producten/toepassingen

- Voor poreuze en sterk zuigende ondergronden: FP10 omniflow.

Ondergrondvoorbereiding

- Alleen toepassen op droge, draagkrachtige, olie-, vet-, vuil- en stofvrije ondergronden.
- Niet te behandelen oppervlakten afplakken of goed afschermen!

Verwerkingsvoorschriften

- Onverdund aanbrengen met roller of kwast.
- In de meeste gevallen is één bewerking voldoende.
- Breng op anhydriet eerst twee lagen FP30 omniflow aan en wacht tussenin minstens 30 min.
- Tijdens de verwerking en afbinding vocht, tocht en directe zonbeschijning vermijden.
- Niet verwerken bij vorst. Geldt voor ondergrond en omgevingstemperatuur.

Te gebruiken gereedschappen

Roller of kwast.

Verbruik


Ongeveer 70-150 ml/m². Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld. Bereken het verbruik voorbehandeling op www.omnicolflooring.eu


Reiniging behandelde oppervlak

Oppervlakten, die niet behandeld dienen te worden, direct reinigen met schoon warm water.

Reiniging gereedschappen

Direct na het gebruik reinigen met schoon, zo mogelijk warm water.





Samenstelling product

FP30 alkalibestendige, weekmakervrije vloeistof op basis van vinyl-acetaat ethyleen.

Technische eigenschappen

- Kleuren : wit
- Leveringsvorm : vloeistof, oplosmiddelvrij
- Toepassingsviscositeit : ca. 1100 mPas (Brookfield RVT spindle 1:rpm 20)
- Min. filmvormingstemp. : 0° C
- Consistentie : vloeibaar
- Verharding : vindt plaats door droging en polymerisering
- pH-waarde : ca. 4
- Volumieke massa : 1,06 kg/l
- Vaste stof gehalte : 50% m/m

Verpakkingswijze

- Leverbaar in recycleerbare kunststof cans met een inhoud van 10 liter.

Opslag en houdbaarheid

- Vorstvrij vervoeren en opslaan.
- Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden.
- Verpakking goed gesloten houden.
- Maximale houdbaarheid in originele gesloten verpakking: 24 maanden.

Gezondheid/veiligheid

Voor nadere gegevens over de veiligheid bij het werken met FP30 omniflow verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren. Zie www.omnicolflooring.eu voor de meest recente versie van deze TDS.