

ELASTOCOL 503

Omschrijving

ELASTOCOL 503 is een gebruiksklare, koud verwerkbare hechtprimer op basis van synthetisch rubber, harsen en oplosmiddelen.
Het wordt toegepast ter verzekering van een goede hechting van zelfklevende bitumineuze dakbanen en is geschikt op ondergronden zoals bitumineuze membranen, beton, hout, metaal en oplosmiddelbestendige kunststof profielen.

Eigenschappen

Samenstelling	synthetisch rubber, harsen en oplosmiddelen
Droogtijd ⁽¹⁾	± 1 u (kwast/roller) ± 15 min (drukvat) ± 15 min (spuitbus)
Verbruik	± 300 g/m ² (kwast/roller) ± 190 g/m ² (drukvat) ± 2,5 m ² /spuitbus
Verwerkingstemperatuur	> +5 °C

(1) Afhankelijk van de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de ondergrond, laagdikte, enz.

Verpakking & opslag

Blik van 4,5 en 12,5 kg.
Drukvat 14,4 kg.
Spuitsbus bus 750 ml.

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel, droog en vorstvrij opslaan.

Verwerking

In één laag aanbrengen met een borstel/roller (blik), met een spuitpistool (drukvat) of met spuitbus op een droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan.

Het membraan nog de dag zelf aanbrengen.

Reiniging:

Oplosmiddel op basis van petroleum (White Spirit, ...)

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Kwaliteits- Milieu- en Veiligheidsmanagement

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.